






Спецификация в соответствии со стандартом EN 651

Favorite Acoustic

Структура	Тип покрытия		Напольные пвх покрытия с полиуретановой защитой поверхности	
	Дополнительные комментарии		homogeneous with foam backing	
	На полимерной основе		Поливинилхлорид	
	Рисунок		с вкраплениями	
	Общая толщина	EN 428	4,0 мм	
	Толщина защитного слоя	EN 429	2,0 mm Гомогенное	
	Толщина вспененной подложки	EN 429	2,0 мм	
	Классификация	EN 685	Класс 23/34/42	
	Ширина рулонов	EN 426	183 см	
	Длина рулонов	EN 426	10 – 15 м	
	Общий вес	EN 430	4000 г / кв.м	
Безопасность	Пожаробезопасность	EN 13501-1	Cfl-s1	
	Сопротивление скольжению	BGR 181	R 9	
	Коэффициент истирания	EN 13893		DS (> 0,30)
	REACH	не содержит веществ, указанных в списке особо опасных веществ (SVHC)		
Эксплуатационные характеристики	Шумопоглощение	ISO 140-8	17 Децибелл	
	Остаточное углубление	EN 433	< 0,2 мм	
	Группа истираемости	EN 651	Класс P	
	Цветостойкость	ISO 105-B02	номинальное значение ≥ 6	
	Электропроводность	VDE 0100	> 200 кОм мин.	
	Электростатичность	EN 1815	прим. 2,0 кВольт макс.	
	Сопротивление химикатам	EN 423		хорошая устойчивость к воздействию кислот и щелочей даже в больших концентрациях
	Устойчивость к стульям на колесах	EN 425		подходит (Тип W)
	Устойчивость к полам с водным подогревом			подходит (макс. 28°C)



	Произведено в :		Favorite Acoustic
	Armstrong DLW GmbH		EN 14041 : 2004
	Stuttgarter Straße 75		12
	D-74321 Bietigheim-Bissingen		



Напольное покрытие Armstrong необходимо укладывать согласно инструкции компании Armstrong. Регулярная уборка, поможет сохранить хороший внешний вид покрытия на долгий срок. Покрытия Armstrong можно использовать только в качестве напольных покрытий. Компания Armstrong сохраняет за собой право совершенствовать инструкции по обращению с покрытиями без специального уведомления. Дополнительную информацию смотрите на сайте: www.armstrong.eu

* приклеен в соответствии с сертификатом, см. www.armstrong.eu/my