

Eurosafe Universal 579 EL

Токопроводящий клей для виниловых покрытий

Свойства:

- морозоустойчивый, после размораживания восстанавливает клеевые характеристики
- высокая начальная kleящая способность
- экономичный расход
- легко наносится
- нейтральный запах
- светлый цвет

Для приклеивания:

- токопроводящих покрытий из ПВХ и вспененного винила

- текстильных покрытий

на подготовленное Токопроводящей дисперсионной грунтовкой 041 Europrimer EL основание или на основание, покрытое сеткой из Медной ленты 801

Технические характеристики:

Основа:	акриловая дисперсия
Цвет:	светло-серый
Плотность:	ок. 1,2 г/см ³
Консистенция:	средняя вязкость
Растворитель/Очиститель:	вода
Способ нанесения:	зубчатый шпатель (н-р, S1 – для виниловых покрытий, TL – для текстильных покрытий)
Расход:	ок. 250-400 г/м ² , в зависимости от покрытия, основания и размера зубчатого шпателя
Время для подсушки:	ок. 5-10 минут*
Время для укладки:	ок. 15 минут*
Время затвердевания:	ок. 48 часов*
Допустимый срок хранения:	в течение 12 месяцев в заводской упаковке
Условия хранения:	в хорошо закрытой упаковке при нормальной температуре; начатую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Морозоустойчивый продукт:	да
Маркировка по предписанию об опасных веществах:	нет
GISCODE:	D 1
Паспорт безопасности:	по запросу

*Вышеуказанные технические данные были получены в лабораторных условиях, поэтому рассматриваются как нормы в связи с многочисленными возможностями применения продукта на объекте

Основание:

Готовая к укладке грунтовая поверхность должна соответствовать требованиям DIN 18365, 18202, то есть должна быть сухой, без трещин и пыли, прочной на сжатие и растяжение, свободной от слоев, снижающих адгезию. Недостаточно годные полы необходимо соответственно доработать: нанести грунтовку, прошпатлевать. В противном случае все недостатки необходимо письменно зафиксировать.

Для создания абсорбирующей, ровной поверхности, пригодной для стульев на роликах необходимо прошпатлевать основание мин. слоем 2 мм с помощью цементной нивелирующей массы, н-р, 975 Europlan Special.

До укладки на отапливаемый пол необходимо получить свидетельство о разогреве водного и электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его (протокол нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера (по ДИН 4725/4).

Технология применения:**Перед применением тщательно размешать!**

Клей нанести с помощью зубчатого шпателя S1 (TKB) для ПВХ-покрытий или TL (TKB) для текстильных покрытий равномерно на всю поверхность, предварительно обработанную Токопроводящей дисперсионной грунтовкой 041 Europrimer EL.

На каждые 30 м² площади необходимо приклеить Медную ленту 801 и заземлить ее. Уложить покрытие в подсохнувший в течение 5-10 минут kleевой слой, затем хорошо притереть и прокатать. При этом необходимо обращать внимание на то, чтобы подложка покрытия была

полностью покрыта клеевыми рифами. Время подсушки зависит от климатических условий в помещении.

При укладке на сетку из медной ленты можно предварительно нанести 044 Универсальную грунтовку для регулирования абсорбции основания и для увеличения времени для укладки. Время затвердевания прибл. 60 минут.

Примечания:

Покрытие перед укладкой следует уложить в помещение с целью акклиматизации. Покрытие должно лежать в развернутом виде.

У текстильных покрытий необходимо учитывать усадку под воздействием влажности.

Для обеспечения безукоризненной укладки покрытий необходимо учитывать, что относительная влажность в помещении должна быть 40-75 % (рекомендуемая - <65%), температура в помещении не ниже 18°C, а температура клея, покрытия и грунтовой поверхности - мин. 15°C.

Сношенные зубчатые рейки необходимо своевременно менять, для того чтобы уменьшить расход клея.

В случае замерзания клея в холодное время года он снова поддается медленному размораживанию. Процесс размораживания может длиться несколько часов или дней в зависимости от уровня замораживания. Вязкость клея при этом может слегка увеличиться. Клей можно применять только в том случае, если он полностью и легко размешивается.

Соблюдайте рекомендации производителей покрытий!

При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.

Упаковка:

12 кг нетто

Для особого внимания:

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия.

С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными!

32869-579

12 августа 2002 г.