

Europrimer Fill 070

Быстросохнущая грунтовка 070

Свойства:

- быстросохнущая грунтовка с заполняющими свойствами на неровных основаниях для последующего проведения шпатлевочных работ
- после высыхания образуется шероховатая, благоприятствующая адгезии поверхность с эластично заполненными швами (предотвращает усадку нивелирующей массы в швах)
- легко наносится валиком или шпателем
- готова к применению
- пригодна для отапливаемых полов

Применение:

- для подготовки абсорбирующих и неабсорбирующих оснований и стен для последующего шпатлевания цементными массами.

Например: старые дощатые полы, паркет, ДСП-плиты, керамическая плитка, наливной асфальт, цементно-песчаная стяжка, стяжка на основе сульфата кальция, старые и нерастворимые водой остатки клея, новые ксилолитные стяжки

Технические характеристики:

Основа:	специальная смесь вяжущих средств с наполнителями
Цвет:	желтый
Плотность:	1,3 г/см ³
Консистенция:	легко наносимая
Очиститель:	вода (в незатвердевшем виде)
Способ нанесения:	шпатель, щетка, валик
Время высыхания:	ок. 1 часа на минимально впитывающем основании
Расход:	ок. 100 – 150 г/м ² , в зависимости от способа нанесения и структуры основания
Допустимый срок хранения:	в течение 15 месяцев в заводской упаковке, вскрытые упаковки плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Условия хранения:	в теплом, сухом помещении
Условия применения:	15 – 25°C, относит. влажность воздуха 40 - 75%, рекомендуемая < 65 %
Маркировка по предписанию об опасных веществах:	нет
GISCODE:	D1
Паспорт безопасности:	по запросу

*Вышеуказанные данные являются получены в лабораторных условиях и рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Основание:

Поверхность для нанесения грунтовки должна соответствовать требованиям VOB/DIN 18356/18202, актуальным памяткам ВЕВ и ТКВ, быть длительное время сухой, прочной на давление и растяжение, без трещин и пыли, а также свободной от слоев, уменьшающих сцепление.

Основания с недостатками необходимо предварительно обработать соответствующим образом, в противном случае письменно зафиксировать эти недостатки. Имеющиеся трещины и швы соответственно заделать.

Технология применения:

Перед использованием хорошо размешать. При длительных перерывах в работе размешивать заново до достижения однородной массы.

Грунтовку в неразбавленном виде равномерно нанести на подготовленное основание. В целях обеспечения равномерного высыхания грунтовки следует избегать образования луж при ее нанесении. При наличии глубоких швов, если это необходимо, через 30-60 минут нанести грунтовку повторно для достижения лучшего заполнения. Благодаря этому снижается опасность просвечивания стыков при последующем нанесении шпатлевки. Предварительное шпатлевание заполняющими ремонтными массами необязательно.

После высыхания в течение 1-2 часов (в зависимости от абсорбирующей способности основания и количества нанесенной грунтовки) можно наносить подходящую и пригодную для данного основания и напольного покрытия цементсодержащую шпатлевку Форбо.

Шпатлевочные работы необходимо проводить в течение 24 часов с момента нанесения грунтовки.

Указания:

Не применять на чувствительных к влаге основаниях, таких как водорастворимые остатки клея.

Рабочие инструменты после использования очистить водой.

При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны нормы страны применения, о которых должен знать потребитель.

Упаковка:

одноразовая тара 15 кг

Для особого внимания:

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за применения различных материалов (сырья), методов применения и местных особенностей: условия транспортировки, хранения, на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Применение в целях, не указанных в данном техническом описании, требует нашего письменного согласования. В противном случае производитель не несет ответственности. Мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши Общие условия заключения торговых сделок.

С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными.

34508_070

02 декабря 2008