

Готовый к применению плиточный клей

Основа	готовая к применению клеевая дисперсия на базе акрила
Цвет	серовато-белый

Преимущества

- оптимальный расход
- влагостойкий
- высокая начальная клеящая способность
- для внутренних работ
- применение при температуре от 0°C



Назначение

Для приклеивания:

- настенной плитки
- керамической плитки с влагопоглощением <3%
- натурального камня (кроме мрамора)
- строительных и изоляционных материалов

Внимание: для приклеивания светлого натурального камня и стеклянной мозаики используйте 681 Marmecol.

Практически на все стеновые поверхности, например:

- цементные стяжки
- гипсовые штукатурки, гипсовые плиты
- старая керамическая плитка

Условия для работы

Температура применения	от 0°C до 25°C (температура воздуха и основания)
Время для подсушки	нет
Открытое время	20-30 минут, зависит от температуры, относительной влажности воздуха, типа основания и вида плитки
Время высыхания	Минимум 24 часа. При приклеивании плитки с влагопоглощением <3% требуется выждать 48 часов перед затиркой швов. Время высыхания и окончательного набора прочности клея зависит от температуры окружающей среды, влажности воздуха, типа основания и вида плитки.
Условия хранения	Беречь от замораживания. Предохранять от воздействия температур >35°C.
Срок годности	12 месяцев в заводской упаковке
Указание	Во время работы рекомендуется использовать защитные перчатки.

Основание

- Поверхность стены должна быть чистой, очищенной от жира и пыли, ровной и сухой согласно требованиям DIN 18 352.
- Влаговпитывающие и рыхлые поверхности стен следует прогрунтовать Универсальной грунтовкой 044 Europrimer Multi.
- Не впитывающие влагу поверхности (н-р, старая плитка) предварительно прошпатлевать тонким слоем плиточного клея или нанести грунтовку 070 Europrimer Fill.
- Согласно рекомендациям производителя, толщина слоя гипсовой штукатурки должна быть не менее 10 мм.
- Для обеспечения схватывания клея необходимо, чтобы плитка и/или поверхность стены обладала способностью впитывать влагу.
- Перед началом работ запрашивайте техническую информацию по продукту. При наличии вопросов по применению обращайтесь за консультацией в наш технический отдел.

Технология применения

- Нанести клей на стену и распределить по поверхности правильно подобранным зубчатым шпателем (расход см. ниже).
- Сразу же уложить плитку в клеевое поле сдвигающим движением. На водонепроницаемых поверхностях необходимо перед укладкой плитки дать клею устояться в течение 10-15 минут.
- После высыхания клея (мин. 24 часа) можно производить затирку швов.
- Сразу по окончании работ вымыть инструменты и руки водой.

Упаковка

Пластиковое ведро 16 кг, 8 кг, 4 кг и 1,5 кг

Расход готового к применению плиточного клея в зависимости от размера зубчатого шпателя

Размер зубцов шпателя зависит от ровности основания и типа плитки.

Для внутренних работ смачивание обратной стороны плитки клеем при укладке должно составлять не менее 60%.

Зубчатый шпатель № 18

Расход ок. 1,3 кг/м²



НАШИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОСНОВЫВАЮТСЯ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕСТАХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ОПЫТАХ. ОДНАКО, МЫ НЕ МОЖЕМ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ, ПОЭТОМУ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕСТИ ПРОБНОЕ НАНЕСЕНИЕ НА МЕСТЕ РАБОТЫ. В ОСТАЛЬНОМ МЫ ССЫЛАЕМСЯ НА НАШИ ОБЩИЕ ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ.