




Technikai paraméter	Szabvány	Me	Eredmény
Felépítés			heterogén
Vastagság	EN 428	mm	2,5
Koptatóréteg vastagság	EN 429	mm	0,7
Tekercshossz	EN 426	m	20
Tekercsszélesség	EN 426	m	2
Súly	EN 430	kg/m ²	3,5
Maradó benyomódás	EN 433	max. mm	0,1
Méretstabilitás	EN 434	max.%	±0,2
Hullámosodás	MSZ EN 434	max.mm	8
Tűzállóság	EN 13501-1	osztály	C _{fl} -s1
	DIN 4102/ ÖNORM	osztály	B1
Kopási csoport	MSZ EN 660-1	csoport	T
Kopásállóság	MSZ EN 423	max.m	<250
Szintartósság	EN 20105 B02	fokozat	> 6
Vegyszerállóság	EN 423		✓
Csúszási ellenállás	EN 13893	osztály	DS
Görgős szék teszt	EN 425		✓
Felületkezelés			CLP
Anti-bakteriális és gombaálló felület			graboSAN
Környezetvédelmi tulajdonságok			Oldószer- és nehézfémmentes
CE JELÖLÉS		EN 14041	✓