## Warentechnische Information



## Wool Zenith TR

Artikel Nr.: 780114

Kennzeichnende Merkmale

Herstellungsverfahren ISO 2424: Raschel double piece

Luxus Saxony Oberseitengestaltung ISO 2424:

Kurzbeschreibung: Saxony

Rapporte: ohne

Faserzusammensetzung der Nutzschicht: 100% Schurwolle

Trägermaterial ISO 2424: synthetisch Rückenausrüstung ISO 2424: Textilrücken

Abmessungen / Breiten ISO 3018 / cm: 400

Gesamtdicke ISO 1765 / mm: ca. 12.0 Flächengewicht ISO 8543 / g/m<sup>2</sup>: ca. 2900

Anzahl der Noppen oder Schlingen ISO 1763 / m2: ca. 212800 Poleinsatzgewicht ISO 2424 / g/m²: ca. 1850

Polschichtdicke ISO 1766 / mm: ca. 10,0 Polschichtmasse ISO 8543 / EN 984 / g/m<sup>2</sup>: ca. Polrohdichte ISO 8543 / g/cm3: ca.

**Echtheiten** 

Licht DIN EN ISO 105 B02: ≥ 5 Reibung, trocken u. nass EN ISO 105-X12: ≥ 4

Wasser EN ISO 105-E01: ≥ 4

Bauphysikalische Eigenschaften

Brennverhalten: Bfl-s1

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Begehversuch ISO 6356: 2000 - 03: ≤ 2,0 KV

Durchgangswiderstand ISO 10965 RDT:

Schallabsorption EN ISO 354 (f/HZ):

Bewerteter Schallabsorptionsgrad  $\alpha_w$ : ca. Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8 / EN ISO 717-2 / dB: ca.

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 / K/W/m<sup>2</sup>: ca.

Umwelteigenschaften

GUT-Zertifikatsnummer / www.gut-ev.de Prodis-Lizenznummer / www.pro-dis.info EPD (Environmental Product Declaration) / www.bau-umwelt.com Green Label Plus Certification / www.carpet-rug.org

beantragt

## Verwendungsbereich / Zusatzeignungen EN 1307











EN 14041

**(**E





Dura Teppichwerke GmbH Frankfurter Straße 62 - 36043 Fulda Fon (0661) 82-600 - Fax (0661) 82-666 www.dura.de - info@dura.de





