

## DOP 1020/123873

Fabrikatiemethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process	Getuft, 5/32" lussenpool Tufté, 5/32" velours bouclé Getuftet, 5/32" Schlinge Tufted, 5/32" loop pile		
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	100 % zuivere scheerwol 100 % laine vierge 100 % reine Schurwolle 100 % pure new wool		
Tuftdoek Support Trägergewebe Primary backing	100 % PP		
Rug Dossier Rücken Secondary backing	Actionback	850 4 + 5 m Pebble	852 4 + 5 m Rock
Poolhoogte Hauteur du velours Polhöhe Pile height	5 mm	849 4 + 5 m Snowdrift	896 4 + 5 m Sand
Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe Total height	6,5 mm	898 4 + 5 m Flint	835 4 + 5 m Husk
Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Tuft density	83 300/m <sup>2</sup>	840 4 + 5 m Grey	
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	1 150 g/m <sup>2</sup>		
Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	2 200 g/m <sup>2</sup>		
Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	ISO 8302	0,12 m <sup>2</sup> K/W (theoretisch) Tog rating 1.2	
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Huishoudelijk : normaal gebruik ***projekt : licht gebruik Résidentiel : usage normal ***Contrat : usage léger Wohnen : mittlere Beanspruchung ***Projekt : leichte Beanspruchung Domestic : medium duty ***		

Bij verlijming : enkel gebruik van EC1-lijmen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles EC1 !  
Bei geklebter Verlegung : nur EC1-Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of EC1 glues !  
We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.

