

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- для объектов с особенно высокой эксплуатационной нагрузкой
- великолепная растекаемость
- водный, однокомпонентный, полиуретановый лак для паркета
- сочетание грунтовочного и финишного лака в одном продукте**
- глянцевый; шелковисто-матовый, полуматовый; матовый
- может наноситься валиком или шпателем
- износостоек, устойчив к истиранию и воздействию химических веществ, в соответствии DIN 68861
- соответствует классу износостойкости С по ÖNorm С 2354 в отношении стойкости к царапанию, химической стойкости, силе адгезии и пластической деформации



НАЗНАЧЕНИЕ



Предназначен для защиты:

- всех видов паркета, паркетных полов и древесины**, при условии устойчивого к сдвигу или эластичного наклеивания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Полиуретан-акрилата дисперсия
Цвет	молочный
Плотность	1,03 г/см ³
Вязкость:	низкая
Растворитель	вода
Время для подсушки:	при нанесении шпателем ок. 30 мин., при нанесении валиком 3 – 4 часа *
Первое осторожное хождение:	через 24 часа *
Достижение конечной твердости:	через 7 - 10 дней *
Способ нанесения	двухсторонний металлический шпатель (арт. 75080) валик из микроволокна (арт. 75082)
Расход	шпателем ок. 30 г/м ² на один слой, валиком ок. 100 - 120 г/м ² на один слой
Условия хранения	в заводской упаковке, при t 5–30°C; вскрытую упаковку закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Срок хранения	12 месяцев, в оригинальной упаковке
Морозостойкость	нет
Температура применения	18-25 °C
Относительная влажность воздуха	35-75%, рекомендуемая 40-65%
GISCODE:	W 3

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

ОСНОВАНИЕ

должно быть чистым, без остатков масел, воска, силикона и других слоёв, снижающих сцепление лака с поверхностью. После грубого шлифования заполнить швы до 2 мм с помощью Дисперсионной шпаклевки для паркета 8802 Forbo Aqua Wood-Putty High Solid, смешанной с древесной пылью от шлифования абразивом не крупнее (P80). После затвердевания затирки (прибл. 30 минут) ее следует удалить с поверхности шлифовальной бумагой (P100-120).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед применением, канистру с лаком тщательно встряхнуть!
2. В случае образования плёнок или сгустков необходимо процедить лак. Для нанесения лака на отшлифованный и очищенный деревянный пол рекомендуем использовать Форбо валик из микроволокна (арт. 75082).
3. Промежуточное время для подсушки между слоями прибл. 3-5 часов, но не более двух слоев в сутки. В течение 24 часов возможно нанесение слоев лаков без промежуточной шлифовки, в случае длительного перерыва, необходимо произвести промежуточную шлифовку абразивной сеткой P 150 (промежуточные шлифовки улучшают внешний вид покрытия).
4. **«Капризные» породы древесины:** бук, ясень, клён и различные фруктовые виды деревьев рекомендуем предварительно защитить Грунтовочными лаками Forbo Eurocol (одноразовое нанесение валиком) для уменьшения абсорбирующей способности древесины и снижения риска возникновения пятен от неравномерного впитывания. Для создания полноценного покрытия достаточно нанести три слоя 867 Aqua-Lack Easy Future полиуретанового лака с помощью валик из микроволокна (арт. 75082). Для экономии времени, материалов и быстрого заполнения текстуры древесины возможно нанесение промежуточных слоев 867 Aqua Lacquer Easy Future полиуретанового лака или 881 Шпаклевочной пасты с помощью двухстороннего шпателя крест-накрест, время для подсушки между слоями прибл. 20 мин.
5. Не следует укрывать лаковое покрытие влагонепроницаемыми материалами, а так же коврами до его полной полимеризации и набора прочности, т.е. 7-10 дней с момента нанесения последнего слоя.
6. Температура в помещении во время производства 15-25°C, относительная влажность воздуха 50-60%. Во время высыхания лака необходимо обеспечить равномерную вентиляцию. Следует избегать сквозняков и прямого попадания солнечных лучей.
7. **Экзотические виды древесины** или «окуранный» дуб следует защитить 865 Sperr – und Exotengrund изолирующей грунтовкой.
8. Перед использованием на не известных сортах древесины следует провести достаточное количество проб, на возможное изменение цвета древесины и возможные проблемы с адгезией самого лака к дереву.
9. **Материалы, содержащие пластификаторы** (напр. Ролики стульев, текстильные подложки для стульев) могут привести к последующему изменению оттенка древесины или к размягчению лака в последующей эксплуатации.
10. При ремонте старых паркетных полов, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим техническим отделом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендация по уходу:

согласно ДИН 18356 следует регулярно ухаживать за лакированными паркетными полами. Для этого мы рекомендуем использование Форбо-Восковой мастики 887 или Универсального средства для очистки и ухода 888. Нанесение первичного ухода, а также проведение влажной уборки следует делать только после полного высыхания лака.

Очиститель:

Загрязнения 867 Aqua Lacquer Easy Future, а также загрязнённые рабочие инструменты по возможности следует быстро очистить водой.

*И в случае применения безвредных продуктов следует соблюдать правила по технике безопасности. Необходимо хранить и транспортировать данный продукт в тёплом помещении, но при температуре не превышающей 30 °С.

Любое не описанное выше применение требует нашего письменного согласия, иначе мы не сможем гарантировать полученный результат.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

5 л, 10 л нетто одноразовая тара

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название	867 Eurofinish Easy Future
Упаковка	5 л, 10 л
Штрих-код	4026956151562, 4026956151579

01.03.2016