



Метод укладки



Бесстрелочная укладка Монолитная укладка Каменная кладка



Кирпич В четверть оборота

Interface European Manufacturing BV оставляет за собой право вносить изменения в спецификации.

Product Walk About Colour A01401 Warm Ash

Характеристики продукта

Артикул	A014
Тип нити	Модульное виниловое покрытие (LVT) с высокими эксплуатационными характеристиками
Верхнее покрытие	Seramo [™] — технология керамического покрытия, устойчивого к ультрафиолетовому излучению
Толщина уровня износостойкости	(EN ISO 24340) 0.55 мм
Общая толщина	(EN ISO 24346) 4.5 мм
Общий вес	(EN ISO 23997) 6700 г/м ²
Размер и Упаковка	50 x 50 см – 2,5 м ² в коробке
Подложка	Акустическая подложка Sound Choice [™]

Эксплуатационные характеристики

Класс износостойкости	EN ISO 10874 33 — служебные и офисные помещения с высокой интенсивностью использования / 42 — производственные помещения общего назначения с низкой интенсивностью использования	
Декларация CE	DOP PBRG-AHCK3R	
Показатель устойчивости к роликам	(ISO 4918/EN425) — одобрено	
Воспламеняемость	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)	
Светостойкость	≥7 (ISO 105-B02)	
	LRV - уровень L	LRV - уровень Y
	52,49	20,58
Стабильность размеров	(ISO 23999) ≤ 0.25%	
Загибание краев	(ISO 23999) ≤ 2 мм	
Гибкость	(EN ISO 24344) метод A — одобрено.	
Износостойкость	(EN 660-2) Группа T	
Показатель уровня деформации	мм(EN ISO 24343-1) ≤ 0,2	
Устойчивость к скольжению	(DIN 51130) R10	
Маятниковый тест 4S	36+ (BS 7976-2) Низкий уровень скольжения	
Химическая устойчивость	(EN ISO 26987) — очень хорошо.	
Уровень звукоизоляции ΔL _w EN ISO 10140-3	16 дБ	

Экологические характеристики

Из полностью переработанных материалов	39%
Качество воздуха в помещении	Знак качества воздуха в помещении GOLD[®] Французский стандарт A+
Поддержка экологичных технологий строительства	
Экологическая декларация продукции	MR-ULE-EPD-INF-20170001-EN
Выбросы углерода за весь срок эксплуатации	Согласно или по методу расчетов EPD
Cradle-To-Gate (Сырье и производство)	12,4 kg CO ₂ эк./м ²
Carbon Neutral Floors	Стандарт
Варианты применения в конце срока эксплуатации	
Подлежит полной переработке	может быть переработан в подложку.
Программа ReUse	повторное использование и увеличение срока использования.
Состав материала	Без ортофталевых компонентов

Техническая информация



Укладка	Ознакомьтесь с руководством по укладке покрытий в формате LVT
Обслуживание	Ознакомьтесь с руководством по обслуживанию покрытий в формате LVT
Гарантия	15 лет

Эксплуатационные стандарты



16 дБ ≥7

Сертификаты

	
17	
Interface European Manufacturing B.V. Industrielaan 15 3925 BD Scherpenzeel The Netherlands	
DOP PBRG - AHCK3R	
EN 14041:2004 Notified Body - 0321	
Resilient floor covering for internal use.	
Classification	Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire	Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance	Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde	E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static	0.2kV (See EN14041, clause 4.6.1)
www.interface.com/lv-emea	