




UPEC
CSTB
U3SP3E1C0
11/284



CAPITOL



Structure	Moquette à velours coupé "Graphic"	Envers	Double dossier	Largeur à la pièce				
Construction	Tufted carpet, "Graphic" cut pile	Backing	Action back	Width in Roll				
Herstellungsverfahren	Getufteter Graphic Velours	Rückenausstattung	Textilrücken	Lieferbreite in Rolle				
Fabricagemetode	Getuft tapijt, gesneden pool, grafisch design	Rug	Textielrug	Rollbreedte				
Descripción	Moqueta de fibra cortada "Graphic"	Soporte	Doble soporte textil	Ancho por pieza				
Struttura	Moquette velluto stampato	Sottofondo	Doppio supporto	Larghezza rotolo				
Struktura	Wykładzina welurowa typu "Graphic"	Podkład	Action back	Szerokosc w rolce				
Composition	100% Polyamide	Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment	Largeur à la coupe				
Pile material	100% Polyamid	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length				
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon				
Poolmateriaal	100% Polyamide	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte				
Composició	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo				
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio				
Sklad runa	100% Poliamid	Trudnozapalnosć	Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym	Szerokosc w kuponie				
Poids de velours		Classement		Nombre de coloris				
Pile weight		Wear Classification	U3SP3E1C0	Colours				
Poleinsatzgewicht		Beanspruchung	Classe 33 LC3	Erhältliche Farben				
Poolinzetmassa	1020 g/m	Gebbruiksklasse	PRODIS N 3BE470AB	Kleurenaantal				
Peso fibra		Clasificación	GUT N 24725	Cantidad de colores				
Peso felpa		Classificazioni	AgBB N Z - 156.601-591	Numero colori				
Gramatura		Klasyfikacja		Liczba kolorów				
Poids total - NF ISO 8543		HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	Pose / Entretien / Traitement				
Total weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Laying / Cleaning / Treatment				
Gesamtgewicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung				
Totaal gewicht	2245 g/m	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud				
Peso total		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento				
Peso totale		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	Posa / Manutenzione / Trattamenti				
Masa całkowita		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja				
Épaisseur totale - NF ISO 1765		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8						
Total thickness		Impact sound insulation						
Gesamtdicke	7,8 mm	Trittschalldämmung						
Totale massa		Geluidsreductie	ΔLw 26 dB					
Altura total		Aislamiento a los ruidos de impactos						
Spessore totale		Rumore all'impatto						
Wysokosc całkowita		Izolacja hałasu uderzeniowego						
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Pile height		Sound absorption						
Polhöhe	4,5 mm	Schallabsorptionsgrad	αw 0.2					
Poolhoogte		Geluidsabsorptie						
Altura fibra		Absorción de los ruidos aéreos						
Spessore felpa		Isolazione acustica						
Wysokosc runa		Pochłanianie dźwięku						
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763								
Gauge - Rows (points) - Tufts		f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	α.5	0,02	0,05	0,09	0,24	0,47	0,54
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	45 p							
Galga - Densidad (puntos)	177750 p/m							
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa								
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc								

www.balsan.com

BALSAN
Surfaces textiles
2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contradi si consigliano colori scuri per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kapielami barwniczymi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.



Made in France

Edition : 13/06/2014