


DOP 1020-113283 (AB) 1020-113374 (VL)

Fabrikatiemethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process	Getuft, 1/10" lussenpool met structuur Tufté, 1/10" velours bouclé avec structure Getuftet, 1/10" strukturierte Schlinge Tufted, 1/10" loop pile with structure					
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	100 % zuivere scheerwol 100 % laine vierge 100 % reine Schurwolle 100 % pure new wool					
Tuftdoek Support Trägergewebe Primary backing	100 % PP					
Rug Dossier Rücken Secondary backing	Actionback	Vlies Feutre Vliesrücken Fleece	3403 4 + 5 m	Zand Sable Sand Sand	3503 4 + 5 m	Middenbeige Beige moyen Mittelbeige Mid Beige
Poolhoogte Hauteur du velours Polhöhe Pile height	5 mm	5 mm	3508 4 + 5 m	Brown Brun Braun Brown	3603 4 + 5 m	Lichtgrijs Gris clair Hell Grau Light gray
Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe Total height	8 mm	9 mm	3609 4 + 5 m	Grijs Gris Grau Gray	3703 4 + 5 m	Berk Bouleau Birke Birch
Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Tuft density	130 000/m²	130 000/m²				
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	830 g/m²	830 g/m²				
Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	1900 g/m²	2 150 g/m²				
Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	DIN 52612	0,14 m² K/W (theoretisch)				
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Huishoudelijk : licht gebruik Résidentiel : usage modéré Wohnen : leichte Beanspruchung Domestic : light duty					

Bij verlijming : enkel gebruik van EC1-lijmen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles EC1 !
 Bei geklebter Verlegung : nur EC1-Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of EC1 glues !

We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.



Emissionsgeprüfter Bodenbelag
nach DIBt-Grundsätzen

