

958 MULTI-WALL

Штукатурно-кладочная смесь

Свойства:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ для внутренних и наружных работ ▪ высокопрочная ▪ трещиностойкая ▪ эластичная ▪ для ручного и машинного нанесения 	
Назначение:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ каменная и кирпичная кладка, монтаж строительных конструкций ▪ штукатурные работы, ремонт и заделка трещин и сколов 	
Технические характеристики:	<p>Основа: цементное связующее, добавки</p> <p>Цвет: серый</p> <p>Количество воды затворения: 0,18-0,22 л воды на 1 кг смеси 4,5-5,5 л воды на 25 кг смеси (мешок)</p> <p>Способ нанесения: мастерок, кельма, шпатель,</p> <p>Расход: 16-20 кг/см/м² *</p> <p>Рекомендуемая толщина слоя: 5-12 мм при кладочных работах, до 50 мм при штукатурных работах</p> <p>Жизнеспособность раствора: до 2 ч. (до 8 ч. при периодическом перемешивании) *</p> <p>Прочность при сжатии: не менее 5 МПа</p> <p>Температура проведения работ: +5°C +30°C</p> <p>Допустимый срок хранения: 6 мес., в заводской упаковке в сухом, прохладном месте</p>	<p>* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.</p>
Подготовка основания:	<p>Перед проведением кладочных работ: Элементы кладки должны быть сухими, чистыми, без жировых и масляных пятен. Экстремально впитывающие элементы кладки предварительно смочить водой.</p> <p>Перед проведением штукатурных работ: Поверхность необходимо очистить от грязи, масляных и жирных пятен и отслоений, уменьшающих сцепление штукатурки.</p>	
Технология применения:	<p>Содержимое мешка всыпать в емкость с чистой холодной водой из расчета 4,5-5,5 л на 25 кг смеси (0,18-0,22 л на 1 кг), в зависимости от назначения, тщательно перемешать до получения однородной смеси вручную или механическим способом.</p> <p>Не допускается добавление воды при повторном перемешивании!</p> <p><u>Кладочные работы:</u> Кладку стен и других конструкций выполняют в соответствии со СНиП 3.03.01-87. Стандартная толщина раствора в швах: в горизонтальных ~ 12 мм в вертикальных ~ 10 мм В процессе работы и после её окончания необходимо защитить швы кладки от слишком быстрого высыхания, воздействия отрицательных температур и атмосферных осадков. Производство работ при температуре ниже +5°C не допускается!</p> <p><u>Штукатурные работы:</u> Штукатурные работы выполняют в соответствии со СНиП 3.04.01-87. Предварительно необходимо защитить углы зданий с помощью металлических защитных уголковых профилей. Монтаж профилей можно производить на Штукатурно-кладочную смесь 958 Multi-Wall. Толщина слоя нанесения смеси за одну операцию не более 50 мм. Если требуется произвести выравнивание толщиной слоя более 50 мм, штукатурку наносят в два слоя с армированием всей поверхности верхнего слоя.</p>	
Упаковка:	Мешок 25 кг нетто, на паллете 42 мешка.	

Изготовлен в соответствии с ГОСТ 28013-98.

По состоянию на 2 августа 2010 г.