

Eurobond 778

Клей усиленный для всех типов плитки, керамогранита и натурального камня

Свойства:

- прочное сцепление с основанием
- устойчивый к сползанию
- увеличенное время корректировки
- эластичный
- морозостойкий
- влагостойкий

Назначение:

- для всех типов плитки, керамогранита и натурального камня
- для полов с подогревом,
- для внутренних и наружных работ

Технические характеристики:

Основа:	цемент, минеральный наполнитель, полимерный модификатор
Цвет:	серый
Консистенция:	порошок
Количество воды для замешивания:	0,21 – 0,24 л на 1 кг клея 5,25 - 6 л на 25 кг клея
Расход:	Шпатель ТВК (зуб мм) C1 (4мм) ~ 2,0 кг/м ² ,* C2 (6мм) ~ 2,7 кг/м ² ,* C3 (8мм) ~ 3,2 кг/м ² ,* C4 (10мм) ~ 4,2 кг/м ² ,*
Время для применения:	~ 90 минут*
Открытое время:	~ 20 минут с момента нанесения
Время корректировки:	~ 20 минут с момента укладки
Условия проведения работ:	t°+ 5 +30°C и относительная влажность воздуха ≤ 80%*
Способ нанесения:	зубчатый шпатель
Допустимый срок хранения:	не менее 12 месяцев со дня изготовления
Условия хранения:	в оригинальной упаковке, в условиях, не допускающих увлажнения; вскрытые мешки тщательно закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Морозоустойчивый:	да
Санитарно-эпидемиологическое заключение	по запросу

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Основание:

Облицовываемая поверхность должна быть прочной на сдавливание и разрыв, чистой, продолжительное время сухой, очищенной от жира и грязи, без трещин, пыли, а так же слоев, снижающих сцепление - согласно требованиям **СНиП 3.04.01-87**. Недостаточно прочные поверхности необходимо очистить и выровнять. Выравнивание поверхности можно произвести с помощью клея Eurobond 778 или штукатурной смеси, также для выравнивания полов допускается применение ремонтных и нивелирующих масс Форбо. Возраст штукатурок и стяжек на цементом связующем должен быть не менее 28 дней, а остаточная влажность ≤ 4 % весовых. Гипсовые штукатурки должны иметь влажность ≤ 1,5 %, ангидридные стяжки ≤ 0,5 %. Остаточная влажность для полов с подогревом: на цементном вяжущем ≤ 3,6 % весовых, гипсовых ≤ 1,3 % весовых, ангидридных ≤ 0,3 % весовых. В конструкциях из плит ДСП, ЦСП, ГВЛ, ГКЛ и пр., предполагаемых под облицовку, следует использовать плиты толщиной не менее 22 мм. Для грунтования цементных оснований рекомендуем Дисперсионную грунтовку Форбо 050 Euoprimer Mix. Для грунтования чувствительных к влаге оснований (гипс, ангидрид, материалы с использованием волокон древесины) рекомендуется обработать Универсальной грунтовкой Форбо 044 Euoprimer Multi. Учитывайте технические инструкции и описания для вспомогательных материалов.

Запуск отапливаемых полов - не ранее 28 суток с момента укладки.

Технология применения:

- Смешайте мешок 25 кг клея Eurobond 778 с 5,25 - 6 л (1 кг клея / 0,21–0,24 л) чистой, холодной воды дрелью с насадкой до получения однородной (гомогенной) массы без комков.
- После перемешивания дайте массе «выйгреть» в течение 2-3 минут. Приготовленный раствор необходимо израсходовать в течение 90 мин. С момента замешивания.
- Клей нанести на основание гладкой стороной зубчатой терки, гладким шпателем, мастерком и распределить по поверхности зубчатым шпателем или зубчатой стороной терки. Зубцы шпателя должны иметь квадратную форму. Размер зубцов шпателя выбирают в зависимости от формата и вида плитки, а также неровностей поверхности.
- **Не замачивать плитку перед приклеиванием.**
- Укладку плитки в клеевое поле необходимо произвести в течение 20 мин. с момента нанесения клея. Корректировка производится в течение 20 мин. с момента укладки.
- В случаях превышения открытого времени нанесенного клея необходимо снять клей с основания, перемешать и нанести повторно.
- **Не допускается добавление воды при повторном перемешивании и перемешивание после схватывания.**
- При соблюдении пропорций смешивания и правильном выборе шпателя смачивание плитки клеем при укладке должно составлять не менее 65% для стен и не менее 80% для полов.
- При укладке керамогранита и проведении наружных работ необходимо использовать контактный способ укладки, нанося клей на основание зубчатым шпателем и на обратную сторону плитки гладким. Смачивание плитки клеем должно составлять 100%, расход клея при этом увеличивается прибл. на 0,5 кг/м².
- **Не допускается укладка плиткистык.**
- Ширина шва устанавливается в зависимости от формата плитки и условий эксплуатации.
- При укладке плитки весом до 500 г/100 см² высокая фиксирующая способность клея позволяет вести укладку методом «сверху вниз».
- Затирку швов, в зависимости от толщины клеевого слоя, следует производить не ранее:
 - ✓ C1, C2 (4 – 6 мм) - 24 часа
 - ✓ C4, C5 (8 – 10 мм) - 48 часов
 - ✓ Свыше 10 мм - 72 часа.

Для особого внимания:

Содержит опасные вещества.
Не смешивать с другими продуктами, за исключением специально для этого предусмотренных.
Начатые мешки следует тщательно закрыть и по возможности быстро использовать.
Внимательно изучите технические информации сопутствующих продуктов на предмет совместимости.
В других странах следует соблюдать национальные нормы и правила страны применения, о которых должен знать конечный потребитель.

Упаковка:

Бумажный мешок 25 кг нетто,
на поддоне 42 шт.

Примечание:

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия.

С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными!

По состоянию на 11 августа 2009г.