

# PRESTG CLICK 4.5T

## Технические характеристики

LG Hausys PRESTG CLICK 4.5T meets the requirements of EN ISO 10582

Характеристики / Characteristic	Стандарт / Standard	Ед. изм. / Unit	Результаты / Results
Тип покрытия / Type of Flooring	EN ISO 10582		PVC Heterogeneous
Классификация / Classification	EN ISO 10874		Class 33/42
Вес / Weight	EN ISO 23997	kg/sqm	7.5
Размер / Size			
- Планки / Planks	EN ISO 24342	mm	150x1220, 180x1220, 228.6x1220, 228.6x1523
- Плитки / Tiles	EN ISO 24342	mm	310x605
Общая толщина / Overall Thickness	EN ISO 24346	mm	4.5
Толщина защитного слоя / Wear Layer Thickness	EN ISO 24340	mm	0.55
Износостойкость / Wear Resistance	EN 660-2		T
Остаточная деформация / Residual Indentation	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.
Стабильность размеров / Dimensional Stability	EN ISO 23999	%	< 0.25 average result 0.10
Изгибание / Curling	EN ISO 23999	mm	≤ 2
Цветостойкость / Light Fastness	EN ISO 105-B02	mm	6
Устойчивость к воздействию роликовых кресел / Castor Chair Resistance	EN ISO 4918		No Change
Воспламеняемость / Burning Characteristic	EN 13501-1		B1f-s1
Устойчивость к воздействию химикатов / Stain Resistance	EN ISO 26987		No Change PUR Surface Treatment
Сопrotивление скольжению / Slip Resistance	EN 13893		Class DS
Сопrotивление скольжению / Slip Restraint	DIN 51130		R9~R10
Электростатичность / Electrostatic Performance	EN 1815	kV	< 2
Сопrotивление теплопроводности / Thermal Resistance	EN ISO 12667	m².K/W	0.062
Использование для теплых полов / Underfloor Heating			Suitable, Max 27°C   80.6°F
Гарантия / Warranty In Years	EN 12524		10 Commercial 20 Residential
Уровень выделения формальдегида / Formaldehyde Group	EN 14041:2004/AC:2006		E1
Концентрация летучих органических соединений спустя 28 дней / TVOC After 28 Days	ISO 16000		A+ (Eurofins 392-201900074502_E_EN)
Прочность замкового соединения	ISO10582 Annex D		Short 5.7KN / Long 6.6KN

