

СПЕЦИФИКАЦИЯ

COMFORTABLE CONCRETE 2.0

Laid Bare / Urban Drama / Urban Poetry

Структура	Тафтинговая ровная петельная плитка
Лицевые волокна	Нейлон 6
Защита от загрязнения	StainSMART® для защиты от загрязнения, водоотталкивания
Вес ворса	600 г/м ²
Лекало	39,4 / 10 см
Петельные ряды	39,4 / 10 см
Плотность ворса	155 000/м ²
Высота ворса	3,3 мм
Стандартная основа	Comfort Plus® 90% переработанного сырья Подложка из пенополиуретана Дополнительное покрытие TractionBack® по запросу
Номинальная общая толщина	9,9 мм
Номинальный общий вес	4200 г/м ²
Размер планки	50 см x 100 см
Количество планок в коробке	6 (3 м ²)
Размер плитки	50 см x 50 см
Количество плиток в коробке	20 (5м ²)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Воспламеняемость (Европейская классификация EN13501:1-2002)	Класс Cfl – s1
Воспламеняемость (Отопительная панель ASTM-E-648)	Класс 1
Воспламеняемость (Горячая металлическая гайка BS4790)	Маленький радиус обугливания
Классификация эксплуатации (EN1307)	Класс 33 Интенсивное коммерческое использование
Статическое электричество (ISO 6356)	≤ 2.0 кВ, Постоянно проводящее волокно
Поглощение ударного шума (ISO 10140-3)	33 дБ
Звукопоглощение (ISO 354)	0.15 Класс E
Значения альфа s	125 Гц 0.01, 250 Гц 0.07, 500 Гц 0.37, 1000 Гц 0.23, 2000 Гц 0.30, 4000 Гц 0.38

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

59% переработанного сырья от общего веса продукта

Изготовлено на производстве, сертифицированном по ISO14001, с использованием электричества из возобновляемых источников

Сертификат экологического чистого продукта по качеству воздуха в помещениях - GUT & CRI Green Label Plus

Верифицирован EPD — сертифицирован BRE

ГАРАНТИИ

15-летняя гарантия от истирания

Пожизненная гарантия на антистатические свойства

Гарантия от скрытых дефектов

СЕРТИФИКАТЫ

МАРКИРОВКА CE

СПОСОБ МОНТАЖА

Monolithic («сплошной»)

Monolithic («сплошной»)

Brick («каменная кладка»)

Herringbone («елочка»)

Авторское право на дизайн – Milliken & Company. Данная ковровая плитка на подложке защищена одним или несколькими патентами, опубликованными заявками и/или заявленными патентами. Технические характеристики даны в соответствии с нормальным производственным допуском и могут быть изменены без предварительного уведомления. Копии действующих результатов испытания предоставляются по запросу.