

Warentechnische Information

Line 1 duraAir®

Artikel Nr.: 600663

Kennzeichnende Merkmale

| | |
|---|-------------------|
| Herstellungsverfahren ISO 2424: | Tufting |
| Oberseitengestaltung ISO 2424: | 1/10" Schlinge |
| Kurzbeschreibung: | Design-Schlinge |
| Rapporte: | ohne |
| Faserzusammensetzung der Nutzschicht: | 100% PA, Aquafil |
| Trägermaterial ISO 2424: | synthetisch |
| Rückenausrüstung ISO 2424: | Textilrücken (TR) |
| Abmessungen / Breiten ISO 3018 / cm: | 400 |
| Gesamtdicke ISO 1765 / mm: | ca. 6,5 |
| Flächengewicht ISO 8543 / g/m²: | ca. 1.840 |
| Anzahl der Noppen oder Schlingen ISO 1763 / m²: | ca. 216.500 |
| Poleinsatzgewicht ISO 2424 / g/m²: | ca. 740 |
| Polschichtdicke ISO 1766 / mm: | ca. 3,3 |
| Polschichtmasse ISO 8543 / EN 984 / g/m²: | ca. 450 |
| Polrohdichte ISO 8543 / g/cm³: | ca. 0,137 |



Echtheiten

| | |
|--|-----|
| Licht DIN EN ISO 105 B02: | ≥ 5 |
| Reibung, trocken u. nass EN ISO 105-X12: | ≥ 5 |
| Wasser EN ISO 105-E01: | ≥ 5 |

Bauphysikalische Eigenschaften

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Brennverhalten: | Cfl-s1 | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: | Z-156.601-652 | | | | | | | | | | | | |
| Begehversuch ISO 6356 : 2000 – 03: | ≤ 2,0 KV | | | | | | | | | | | | |
| Durchgangswiderstand ISO 10965 R _{DT} : | ≤ 1,0 x 10 ⁹ Ω | | | | | | | | | | | | |
| Schallabsorption EN ISO 354 (f/HZ): | <table border="1"> <tr> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>0,02</td> <td>0,02</td> <td>0,05</td> <td>0,14</td> <td>0,34</td> <td>0,52</td> </tr> </table> | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,14 | 0,34 | 0,52 |
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | | | | | | | | |
| 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,14 | 0,34 | 0,52 | | | | | | | | |
| Bewerteter Schallabsorptionsgrad α _w : | ca. 0,15 | | | | | | | | | | | | |
| Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8 / EN ISO 717-2 / dB: | ca. 25 | | | | | | | | | | | | |
| Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 / K/W/m²: | ca. 0,08 | | | | | | | | | | | | |

Umwelteigenschaften

GUT-Zertifikatsnummer / www.gut-ev.de 23210
 Prodis-Lizenznummer / www.pro-dis.info 7050DD50
 EPD (Environmental Product Declaration) / www.bau-umwelt.com EPD-GUT-2009211
 Green Label Plus Certification / www.carpet-rug.org GLP 3375








Verwendungsbereich / Zusatzeignungen EN 1307



Luxusklasse



| | |
|---|--|
|  1658-BPR-1031   EN 14041 |  Dura Teppichwerke GmbH Hessisch Oldendorf Z-156.601-652  Emissionsgeprüfter Bodenbelag nach DIBt-Grundsätzen |
|---|--|



Dura Flooring Systems GmbH
 Frankfurter Straße 62 – 36043 Fulda
 Fon (0661) 82-600 – Fax (0661) 82-666
www.dura.de – info@dura.de



Mitglied der
DGNB®
 Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
 German Sustainable Building Council