












Tokyo

Technical specifications // Technische Daten // Spécifications techniques

| | | |
|--|-------------|-------------------------|
| Manufacturing technique Herstellungstechnik Technique de fabrication | | 5/32 Cut Pile |
| Pile composition Material der Nutzschicht Composition du velours | | 100% PA SDN Fidea 6-ply |
| Secondary backing Rückenausstattung Dossier | | Weaveback |
| Width Breite Largeur | | 400 cm |
| Roll length Rollenlänge Longueur du rouleau | | 30 m |
| Pile height Polhöhe Hauteur du velours | | 8 mm |
| Pile weight Polgewicht Poids du velours | | 1600 g/m ² |
| Total height Gesamthöhe Hauteur totale | | 11 mm |
| Total weight Gesamtgewicht Poids total | | 2490 g/m ² |
| Number of tufts Noppenzahl Nombre de points | | 80.640/m ² |
| Fastness to rubbing (dry) Reibechtheit (trocken) Solidité au frottement (sec) | ISO 105 X12 | 4-5 |
| Fastness to rubbing (wet) Reibechtheit (nass) Solidité au frottement (humide) | ISO 105 X12 | 5 |
| Water fastness Wasserechtheit Solidité à l'eau | ISO 105 E01 | 4-5 |
| Fastness to light Lichtechtheit Solidité à la lumière | ISO 105 B2 | 5 |
| Thermal resistance Wärmedurchlasswiderstand Résistance thermique | ISO 8302 | 0,09 m ² K/W |
| Impact sound insulation Trittschalldämmung Réduction de la transmission du bruit de choc | ISO 140 - 8 | 26 dB |
| DOP number | | 1087#803/TYO/WI |
|            | | |