

Technische informatie

Vescom 1000

2007

toepassing

Pasteuze wandbekledingslijm voor het aanbrengen van vinyl wandbekleding tot 370 g/m² met een papier- of textielrug.

ondergrond

Geschikt zijn binnenstucwerk, hout en houtachtige materialen, gipsplaten, beton etc. mits deze schoon, droog, vast en vlak zijn.

specifieke eigenschappen

| | |
|------------------------|--|
| Lijmtype | : pasteuze lijm op basis van zetmeel en kunstharsdispersie |
| Brookfield viscositeit | : 32.500 mPa.s (HAT; spindel 6; 20 omw/min; 20°C) |
| Droge stofgehalte | : 22,0% |
| pH | : 7,5 |
| Kleur | : wit |
| Open tijd | : 15 – 45 minuten |
| Afbindtijd | : 1 – 4 uur |
| Verbruik | : 150 – 400 g/m ² |

Open tijd, afbindtijd en verbruik zijn afhankelijk van de ondergrond, het type wandbekleding, de temperatuur en relatieve vochtigheid van de materialen en de omgeving.

verwerking

Vescom 1000 is gebruiksklaar.

De lijm kan met een (lamsvacht)roller of kwast op de ondergrond aangebracht worden.

reiniging

Niet aangedroogde lijm kan eenvoudig met water gereinigd worden.

verpakking

10 ltr. emmer

opslag en houdbaarheid

De lijm dient in gesloten verpakking, bij voorkeur bij kamertemperatuur, opgeslagen te worden.

Het product is vorstbestendig tot -10°C.

De houdbaarheid van het product is 9 maanden.